



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Naomi ISHIZUKA, et al.

Appln. No.: 09/985,727

Confirmation No.: 4223

Filed: November 06, 2001

Group Art Unit: 2841

Examiner: Unassigned

For: CIRCUIT BOARD AND ELECTRONIC EQUIPMENT USING THE SAME

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

SUGHRUE MION, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037-3213
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

Enclosures: Japan 2001-322463

Date: December 19, 2001



J. Frank Osha
Registration No. 24,625



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

N. Ishizuka et al.
09/985,727
Filed 11/6/01
Q67047

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2001年10月19日

出願番号
Application Number:

特願2001-322463

出願人
Applicant(s):


日本電気株式会社
静岡日本電気株式会社

TO EXAMINER
11/19/01

2001年11月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3098344

【書類名】 特許願

【整理番号】 35600146

【特記事項】 特許法第 3 0 条第 1 項の規定の適用を受けようとする特
許出願

【提出日】 平成13年10月19日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 1/11

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 石塚 直美

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 河野 英一

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 鈴木 元治

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 佐藤 明弘

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 松岡 洋

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

 【氏名】 松本 昭一

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県掛川市下俣 8 0 0 番地 静岡日本電気株式会社内

 【氏名】 金井 政史

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000197366

【氏名又は名称】 静岡日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穰平

【電話番号】 03-3431-1831

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-384964

【出願日】 平成12年12月19日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための
証明書 1

【援用の表示】 変更を要しないので提出を省略する。

【包括委任状番号】 0108202

【包括委任状番号】 0108189

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路基板及びそれを用いた電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 表面と裏面とに回路配線を有する回路基板であって、電子部品の導電部材が挿入される貫通孔を有し、該貫通孔には導電膜が被覆されてなるランドを備え、前記導電部材と前記ランドとが無鉛はんだを用いて実装される回路基板において、

前記ランドの半径と前記貫通孔の半径との差である前記ランドの幅が、0.4 mm 以上に設定されていることを特徴とする回路基板。

【請求項 2】 表面と裏面とに回路配線を有する回路基板であって、電子部品の導電部材が挿入される貫通孔を有し、該貫通孔には導電膜が被覆されてなるランドを備え、前記導電部材と前記ランドとが無鉛はんだを用いて実装される回路基板において、

前記ランドの半径と前記貫通孔の半径との差である前記ランドの幅を、前記ランドの密着力が前記ランドの剥離力よりも大きくなるような幅としたことを特徴とする回路基板。

【請求項 3】 前記導電部材と前記ランドとの間であって、前記ランド上にフィレットを形成していることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の回路基板。

【請求項 4】 前記無鉛はんだが、錫亜鉛系はんだ、錫銀系はんだ、又は、錫銅系はんだのいずれかを含むことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の回路基板。

【請求項 5】 前記ランドを複数個有し、複数の該ランドは 1 ～ 5 mm ピッチで配されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の回路基板。

【請求項 6】 前記電子部品は、前記導電部材が列をなすように二以上配置された導電部材列を有し、前記導電部材列が一行又は複数列配されていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の回路基板。

【請求項 7】 前記電子部品は、IC、IC ソケット、コネクタの少なくとも

も一つを含むことを特徴とする請求項 6 記載の回路基板。

【請求項 8】 電子部品が無鉛はんだで挿入実装された請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の回路基板を用いたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、回路基板及びそれを用いた電子機器に関し、特に、無鉛はんだを用いて挿入型電子部品を実装する場合の回路基板及びそれを用いた電子機器に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来の回路基板の構造について、図 9 乃至図 1 4 を用いて詳細に説明する。図 9 は、回路基板に電子部品が実装された、はんだ付け部の斜視図であり、図 1 0 は、図 9 の b - b ' の断面図、図 1 1 は、ランドはく離の発生状態を模式的に示す断面図である。また、図 1 2 乃至図 1 4 は、検証実験において確認されたランドはく離の発生を示す図であり、図 1 2 は、図 1 1 の A 部（左右反転）の断面写真、図 1 3 は、図 1 1 の B 部の断面写真、図 1 4 は、図 1 3 の C 部の拡大写真である。

【 0 0 0 3 】

図 9 及び図 1 0 に示すように、従来の回路基板 1 1 は、紙基材及びガラス基材、ポリエステル繊維基材などに、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などをしみこませた絶縁性シート上に、銅箔を加圧加熱処理して貼り付けた銅張積層基板を形成した後、該基板の所望の箇所に貫通孔を形成し、貫通孔の側面に触媒付与後無電解銅メッキにより下地メッキを行い、その上に電解銅メッキして導電体（導電膜）を形成し、この導電体と銅張積層基板表面の銅膜とを接合し、スルーホール 4 を形成する。その後、銅張積層基板表面の銅からなる導電膜をエッチングすることによりランド 2 を形成する。

【 0 0 0 4 】

そして最後に、はんだ付けを行うランド 2 以外の部分に、錫鉛はんだ 1 2 が付

かないようにソルダーレジスト 5 を印刷塗布後、感光することによって回路基板 1 1 を形成する。このとき、ソルダーレジスト 5 は、リード 3 を実装するランド 2 以外の回路 7 を保護する役割を担っている。

【 0 0 0 5 】

ここで、回路基板 1 1 におけるソルダーレジスト 5 は、ランド 2 の面積よりも大きくなるように印刷し、ソルダーレジスト 5 がランド 2 に被らないように形成されている。これは、現在、電子機器はんだ接合に最も多く使われている錫鉛共晶はんだ（Sn 6 3 w t %、残り P b）を用いた、はんだ付けでは、ランド 2 にソルダーレジスト 5 が被ると、錫鉛はんだ 1 2 のフィレット 1 2 a 形成を阻害するためである。

【 0 0 0 6 】

又、近年の高密度実装化に伴い、ランド 2 に関しても、最低限の接合強度が確保出来る範囲で、出来るだけ小さく形成されている。そして、このような従来の回路基板 1 1 を用いて製造される電子機器は、錫鉛共晶はんだが異物質の接合により生じる熱膨張のミスマッチを応力緩和する役割を果たしていたため、信頼性上特に問題とはならなかった。

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、近年、鉛による環境汚染が環境意識の高まりにより問題となり、鉛を含まない無鉛はんだへの転換が進んでいる。この無鉛はんだは、錫を主成分とし、銀、銅、亜鉛、ビスマス、インジウム、アンチモン、ニッケル、ゲルマニウムなどからなっており、現在、電子機器はんだ接合に最も多く使われている錫鉛共晶はんだ（Sn 6 3 w t %、残り P b、以下 P b - 6 3 S n と記載）に比べ、金属の引張り強度、クリープ強度が強く、また伸びが少ないという金属特性を持っている。このため、はんだ付け部においては鉛はんだより応力緩和が起こりにくく、また、熔融温度も錫鉛共晶はんだが 1 8 3 ℃であるのに比べ、無鉛はんだは 1 9 0 ℃～2 3 0 ℃と高くなっている。

【 0 0 0 8 】

現在のおもな無鉛はんだとしては、錫亜鉛系はんだ（錫亜鉛の共晶組成である

Sn-9.0wt%Znwpを中心に、亜鉛の量を変えたり、他の元素を添加して特性を改善したものを総称して錫亜鉛系はんだという。代表例は、Sn-8.0Zn-3.0Bi)や、錫銅系はんだ(代表例は、Sn-0.7Cu-0.3Ag)や錫銀系はんだ(代表例は、Sn-3.0Ag-0.5Cu)等がある。

【0009】

上記錫亜鉛系はんだは、溶融点が190℃前後と低いという長所を持っているが、酸化しやすいために不活性雰囲気又は真空中ではんだを行うことが必要となり、作業性が悪いという問題がある。

【0010】

また、錫銅系はんだや錫銀系はんだは、酸化に対する問題は少ないが、錫銅系はんだは、溶融温度が約230℃と高く、ランドはく離が生じやすいと言う欠点を持っている。

【0011】

更に、錫銀系はんだは、溶融点は約220℃と錫銅系はんだより低く、Bi(ビスマス)を添加することで溶融点を205℃程度にまで下げることが出来る。

【0012】

溶融点はビスマスの添加量を増やすことで下がるが、ビスマスの添加量を増やすとフィレットはく離が生じるという欠点を持っている。

【0013】

一方、回路基板の主材料であるエポキシ系材料のガラス転移温度は125～140℃であり、無鉛はんだを用いた場合は錫鉛はんだの場合よりも凝固収縮温度の差が広がり、無鉛はんだの接合部に掛かる応力が大きくなる。このような無鉛はんだの金属特性から、従来の回路基板11を用いて無鉛はんだ6で挿入実装を行うと、錫鉛はんだ12ではほとんど発生しなかったランドはく離が多発することが明らかとなった。

【0014】

ランドはく離の発生例について図を用いて詳しく説明する。図11に示すように、従来の回路基板11を用いて無鉛はんだ6のはんだ付けを行うと、基板材料と無鉛はんだ6との凝固収縮温度の差によりランド2に大きな応力が加わり、ラ

ンド 2 と回路基板 1 1 の間がはく離し、ランド 2 が浮き上がった状態となる（図 1 1 の A 部及び図 1 2 参照）。このとき、ランド 2 に接続されている回路 7 は、一緒に持ち上げられて引っ張られることによって過度のストレスを受け、ランド端部 2 a と回路 7 の境目部分が大きく変形し、断線に至っていることが確認できる（図 1 1 の B 部及び図 1 3、図 1 4 参照）。つまり、ランドはく離が発生することによって、回路 7 の断線が発生することがわかる。

【 0 0 1 5 】

また、このようなランドはく離が発生する従来の回路基板 1 1 を用いて電子機器の製造を行うことは、電子機器の信頼性を著しく低下させるという問題点がある。

【 0 0 1 6 】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主な目的は、無鉛はんだを用いてもランドはく離やフィレットはく離が生じることのない、高信頼性の回路基板を提供することにある。

【 0 0 1 7 】

また、本発明の他の目的は、上記回路基板を用いて、高信頼性の電子機器を提供することにある。

【 0 0 1 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明は、表面と裏面とに回路配線を有する回路基板であって、電子部品の導電部材が挿入される貫通孔を有し、該貫通孔には導電膜が被覆されてなるランドを備え、前記導電部材と前記ランドとが無鉛はんだを用いて実装される回路基板において、

前記ランドの半径と前記貫通孔の半径との差である前記ランドの幅が、0.4 mm 以上に設定されているものである。

【 0 0 1 9 】

また本発明は、表面と裏面とに回路配線を有する回路基板であって、電子部品の導電部材が挿入される貫通孔を有し、該貫通孔には導電膜が被覆されてなるランドを備え、前記導電部材と前記ランドとが無鉛はんだを用いて実装される回路

基板において、

前記ランドの半径と前記貫通孔の半径との差である前記ランドの幅を、前記ランドの密着力が前記ランドの剥離力よりも大きくなるような幅としたものである。

【 0 0 2 0 】

なお本発明は電子部品の導電部材が挿入される貫通孔に導電膜が被覆された（スルーホールメッキが施された）回路基板、すなわち、両面基板や多層基板等に適用される。

【 0 0 2 1 】

また、本発明においては、前記無鉛はんだが、錫亜鉛系はんだ、錫銀系はんだ、又は、錫銅系はんだのいずれかを含むことが好ましい。

【 0 0 2 2 】

また、本発明の電子機器は、上記回路基板に、電子部品が無鉛はんだで挿入実装されているものである。

【 0 0 2 3 】

なお、無鉛はんだには、性質が変わらない程度に不純物として鉛を含む場合も含まれるものとする。既に述べたように、無鉛はんだは、鉛を含むはんだに比べ融点が高く、応力緩和力が低く、ランド剥離が生じやすい。

【 0 0 2 4 】

しかし、本発明による回路基板は、例えば図 1 に示されるように、電子部品のリード 3 を挿入実装するためのスルーホール 4 の周りにはんだ付けを行うランド 2 が形成される回路基板において、ランド 2 とスルーホール 4 の半径の差（ランド 2 の幅）を所定の値以上に設定することにより、大きな力でランド 2 と回路基板 1 とを密着させることができるため、ランド 2 のはく離を防止し、無鉛はんだ 6 を用いた場合でも十分に信頼性の高い電子機器を製造することができる。

【 0 0 2 5 】

【発明の実施の形態】

本発明に係る回路基板は、例えば図 1 に示されるように、その好ましい一実施の形態において、電子部品のリード 3 が挿入されるスルーホール 4 を有するラン

ド 2 を備え、リード 3 とランド 2 とが無鉛はんだ 6 を用いて実装される回路基板 1 において、ランド 2 の半径とスルーホール 4 の半径との差（ランド 2 の幅）が 0.40mm 以上となるようにランド 2 を形成することにより、無鉛はんだ 6 の凝固収縮力と回路基板 1 の収縮力によるランド 2 をはく離しようとする力よりも大きな力でランド 2 と回路基板 1 とが密着され、又は、無鉛はんだ 6 が収縮する時のはんだフィレット 6 a に沿った斜め上方向に引っ張る力を基板の法線方向に對してより傾けることにより、基板の法線方向に作用する力が低減され、ランド 2 のはく離が防止される。

【0026】

【実施例】

上記した本発明についてさらに詳細に説明すべく、本発明の実施例について、図面を参照して詳述する。図 1 は、本発明の回路基板に電子部品が実装された状態を示す斜視図であり、図 2 は、図 1 の a - a' の断面図である。

【0027】

本実施例の回路基板 1 は、例えば、前述した従来例と同様に、紙基材及びガラス基材、ポリエステル繊維基材などに、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などをしみこませた絶縁性シート上に、銅箔等を加圧加熱処理して貼り付けた銅張積層基板を形成した後、該基板の所望の箇所に電子部品のリード（導電部材となる）3 を挿入実装するための貫通孔を形成し、貫通孔の側面に触媒を付与し無電解銅メッキにより下地メッキを行い、その上に電解銅メッキして導電体（導電膜）を形成し、この導電体と銅張積層基板表面の銅膜とを接合し、スルーホール 4 を形成する。

【0028】

その後、銅張積層基板表面の銅等からなる導電膜をエッチングしてランド 2 を形成するが、その際、本実施例では、銅張積層基板と銅等からなる導電膜との密着力を高めるために、又はランド 2 の半径とスルーホール 4 の半径との差（ランド 2 の幅）が所定の値以上になるようにエッチング領域を設定する。その後、はんだ付けを行うランド 2 以外の部分に、無鉛はんだ 6 が付かないようにソルダーレジスト 5 を印刷塗布後、感光することによって回路基板 1 を形成する。

【 0 0 2 9 】

本実施例は、無鉛はんだを用いた場合においても、ランドはく離を防止することができ、かつ、錫鉛共晶はんだにもそのまま適用することができる構成を提案するものである。なお、本発明は、本願発明者らが先に発表した論文（ME S 2 0 0 0（第 1 0 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム）2 0 0 0 年 1 1 月、2 0 7 ～ 2 1 0 頁）において開示した技術と同一の思想に基づくものであり、ランド 2 の半径とスルーホール 4 の半径との差（ランド 2 の幅）が所定の値以上になればランドはく離が抑制されるという実験結果より得た知見を具体化したものである。

【 0 0 3 0 】

本実施例は、スルーホール 4 の直径及びランド 2 の直径を種々組み合わせた回路基板 1 を用意し、その回路基板 1 に $S n - 3 . 0 A g - 0 . 5 C u$ 錫銀系の無鉛はんだを用いて電子部品を実装し、ランドはく離の発生率を調査したものである。基板としては、ガラス布エポキシ系基板（FR-4）を用いた。ここで、はく離しているか否かの判断は、ソルダリング部分を斜め 45° 方向から顕微鏡を用いて観察することによって行い、ランド 2 全周の一部でもはく離しているものは 1 件としてカウントした。

【 0 0 3 1 】

本実施例の結果を比較例とともに、表 1 に示す。表 1 において、実施例 1 ～ 7 はコネクタ、実施例 8、9 は DIP-IC（Dual In-line Package Integrated Circuit）について、スルーホール 4 の直径（スルーホール径 Z）及びランド 2 の直径（ランド直径 Y）の組み合わせを変えて、ランドはく離の発生率を測定した結果を示している。比較例 1 ～ 7 および比較例 8、9 は実施例 1 ～ 7、実施例 8、9 と同様なコネクタ、DIP-IC を用い、ランド直径のみを変えて（ランド直径 X）、実施例と同様な測定を行った結果を示している。表 1 から分かるように、ランド 2 の半径（ $X/2$ 又は $Y/2$ ）とスルーホール 4 の半径（ $Z/2$ ）との差であるランドの幅（ $(X-Z)/2$ 又は $(Y-Z)/2$ ）とランド剥離の発生率を見ると、全体的にはランド 2 の直径が大きくなるに従い、ランドはく離の発生率は減少し、特に、ランド幅が 0.4 mm 以上の場合（ $(Y-Z)/2$ の

データ) には、ランドはく離の発生率は10%以下となり、信頼性上問題とならない程度まで、発生を抑えることができることが分かる。

【0032】

【表1】

表1 (ランド直径Y: 実施例、ランド直径X: 比較例)

実施例・ 比較例	スルーホール径 Z (mm)	ランド直径 X (mm)	ランド直径 Y (mm)	Xランド幅 (X-Z)/2	Yランド幅 (Y-Z)/2	Xランド剥離発生率 (%)	Yランド剥離発生率 (%)
実施例1・ 比較例1	0.6	1.1	1.4	0.25	0.4	31.3	0
実施例2・ 比較例2	0.8	1.3	1.6	0.25	0.4	21	4
実施例3・ 比較例3	0.9	1.35	1.7	0.225	0.4	25	0
実施例4・ 比較例4	0.9	1.35	1.7	0.225	0.4	69.2	0
実施例5・ 比較例5	1	1.6	1.9	0.3	0.45	33	0
実施例6・ 比較例6	1.5	2.2	2.5	0.35	0.5	21	0
実施例7・ 比較例7	1.7	2.4	2.7	0.35	0.5	37.5	0
実施例8・ 比較例8	0.8	1.4	1.7	0.3	0.45	84	6
実施例9・ 比較例9	1	1.6	1.9	0.3	0.45	56	6

このように、ランド2の幅が大きい場合には、ランドの密着面積が大きくなるため、ランド2（銅箔）の密着強度がランド2をはく離させる力を上回ることで、また、無鉛はんだ6が収縮する時のはんだフィレット6aに沿った斜め上方向に引っ張る力を基板の法線方向に対してより傾けることにより、基板の法線方向に作用する力が低減されること等の理由により、ランドはく離を抑制することができる。

【0033】

そして、上記効果が生じる値としては、実験データから、ランド2の半径とスルーホール4の半径との差（ランド2の幅）が0.40mm以上であることが好

ましく、この条件を満たすようにランド2を形成すれば、ランドはく離を防止することができる。

【0034】

図5はランドはく離を抑制する原理を説明するための図である。図5に示すように、ランド剥離は発生力 $T \cdot \sin \theta$ と発生力 ΔL とがランド端部のB点に働くために起こる。従って、ランド剥離を抑制するのは、発生力 $T \cdot \sin \theta$ と発生力 ΔL とを小さくすればよい。

【0035】

ここで、 T は半田の収縮力で、 $(1/3) \pi r^2 \cdot h$ (r はフィレット半径、 h はフィレット高さである。)に比例するので、発生力 $T \cdot \sin \theta$ を小さくするには、フィレット半径 r を小さく、 θ を小さくすればよい。また、 ΔL は $W \cdot \pi (R^2 - d^2)$ に比例し (R はランド半径、 d はリード半径、 W は基板の収縮力である。)、さらに W は $\alpha \cdot t$ に比例する (α は基板の熱膨張係数、 t は基板の厚さ) ので、発生力 ΔL とを小さくするには、 α を小さく、ランド半径 R を大きくすればよい。ランド半径 R が大きくなれば θ も小さくなるので、発生力 $T \cdot \sin \theta$ と発生力 ΔL とを小さくするには、結局、ランド半径 R を大きくすればよい。そして、ランドの剥離力がランド(銅箔)の密着強度よりも小さくなるように、ランド半径 R を設定すれば、ランド剥離を抑制することができる。図6はランド半径が小さいために、ランド剥離が生じた状態を示し、図7はランド半径を大きくしてランド剥離を抑制した状態を示す図である。図8はランド半径 R を大きくしたために、半田がランド端まで塗れ広がり、端部において θ が非常に小さい状態を示す図である。

【0036】

次に、ランドはく離をさらに抑制する他の実施例について説明する。この構成は、 solderレジスト5を形成する領域に特徴を有するものであり、具体的には、図3及び図4に示すように、solderレジスト5の開口面積をスルーホール4とランド2とを合わせた面積よりも小さくし、尚かつ、ランド端部2aにsolderレジスト5を被せるようにしたものである。

【0037】

上記構成により、はんだフィレット 6 a がランド端部 2 a よりも内側に形成され、無鉛はんだ 6 が収縮する時の、はんだフィレット 6 a に沿った斜め上方向への張力とはんだフィレット形成角との関係により発生する、回路基板 1 の熱収縮に反発する力が、最も回路基板 1 との密着が弱いランド端部 2 a ではなく、回路基板 1 との密着がより高いランド 2 の内側に掛かるようにすることができ、無鉛はんだ 6 にて多発するランドはく離の抑制を図ることができる。

【 0 0 3 8 】

上記の構成は、ランド端部 2 a の少なくとも一部とソルダーレジスト 5 に重なり領域を設けるという簡単な構造で、無鉛はんだ 6 を用いた場合のランドはく離を防止することができるものであり、無鉛はんだ 6 を用いた実装においては優れた手法であり、ランド 2 の半径とスルーホール 4 の半径との差（ランド 2 の幅）を 0.40 mm 以上とする構成と組み合わせることで、さらにランド剥離を抑制することができる。

【 0 0 3 9 】

なお、本実施例のランド幅を有するランドは、実装密度が高い回路基板に用いられるランド、具体的には 1 ～ 5 mm ピッチで配されている複数のランドに好適に用いられる。

【 0 0 4 0 】

そして、本実施例のランド幅を有するランドを用いて実装される電子部品は、導電部材（リード）が列をなすように二以上配置された導電部材列を有し、導電部材列が一行又は複数行配されている電子部品、例えば、IC、IC ソケット、コネクタが挙げられる。この種の部品の実装にランド剥離が生じた場合、リード本数が多いためランド剥離の発見が困難であり、また IC ソケットを用いた場合にはランドが部品下に配置されるためランド剥離自体を発見することが難しく、本発明が好適に用いられる。

【 0 0 4 1 】

また、上記回路基板を用いて電子機器を製造することにより、繰り返しの熱応力サイクルに強い、高寿命かつ信頼性の高い電子機器を製造することが出来る。このような電子機器としては、例えば、プリンタ、ファクシミリ、LCD モニタ

、パーソナルコンピュータ、大型コンピュータ（サーバー、スーパーコンピュータ含む）、交換機、伝送機器、基地局装置等がある。

【 0 0 4 2 】

なお、本発明は上記各実施例に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施例は適宜変更され得ることは明らかである。

【 0 0 4 3 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、回路基板の表面に形成されたランドに電子部品のリードを実装するための貫通孔を形成し、貫通孔の表面にめっきを施して、回路基板の表面のランドと接合してスルーホールを形成してなる回路基板において、ランドの幅を所定の値以上に設定することにより、無鉛はんだにて多発するランドはく離を防止することができる。

【 0 0 4 4 】

その理由は、ランドと回路基板との接触面積を大きくすることにより、ランドの密着強度を大きくし、また、無鉛はんだが収縮する時のはんだフィレットに沿った斜め上方向に引っ張る力を基板の法線方向に対してより傾けることにより、基板の法線方向に作用する力を低減することができるからである。

【 0 0 4 5 】

また、上記回路基板を用いて電子機器を製造することにより、繰り返しの熱応力サイクルに強い、高寿命かつ信頼性の高い電子機器を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の回路基板の一実施例を示す斜視図である。

【図 2】

本発明の回路基板の一実施例を示す断面図である。

【図 3】

本発明の回路基板の他の実施例を示す斜視図である。

【図 4】

本発明の回路基板の他の実施例を示す断面図である。

【図 5】

ランドはく離を抑制する原理を説明するための図である。

【図 6】

ランド半径が小さいために、ランド剥離が生じた状態を示す図である。

【図 7】

ランド半径を大きくしてランド剥離を抑制した状態を示す図である。

【図 8】

半田がランド端まで塗れ広がり、端部において θ が非常に小さい状態を示す図である。

【図 9】

従来の回路基板の構成例を示す斜視図である。

【図 1 0】

従来の回路基板の構成例を示す断面図である。

【図 1 1】

従来の構成例を用いた場合の製造不良発生を示す断面図である。

【図 1 2】

従来の構成例を用いた場合の製造不良発生を示す断面写真である。

【図 1 3】

従来の構成例を用いた場合の製造不良発生を示す断面写真である。

【図 1 4】

図 1 3 の部分拡大写真である。

【符号の説明】

- 1 回路基板
- 2 ランド
- 2 a ランド端部
- 3 リード
- 4 スルーホール
- 5 ソルダーレジスト
- 6 無鉛はんだ

6 a はんだフィレット（無鉛はんだ）

7 回路


1 1 回路基板

1 2 錫鉛はんだ


1 2 a はんだフィレット（錫鉛はんだ）

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】




【図 3】




- | | |
|-----------|--------------|
| 1: 回路基板 | 5: ソルダーレジスト |
| 2: ランド | 6: 無鉛はんだ |
| 2a: ランド端部 | 6a: はんだフィレット |
| 3: リード | 7: 回路 |
| 4: スルーホール | |

【図 4】




- | | |
|-----------|--------------|
| 1: 回路基板 | 5: ソルダーレジスト |
| 2: ランド | 6: 無鉛はんだ |
| 2a: ランド端部 | 6a: はんだフィレット |
| 3: リード | 7: 回路 |
| 4: スルーホール | |

【図5】



【図 6】




ランド半径: 0.25mm

【図 7】




ランド半径: 0.4mm


【図8】




【図 9】



【図 10】




【図11】




- 2:ランド
- 2a:ランド端部
- 3:リード
- 4:スルーホール
- 5:ソルダーレジスト
- 6:無鉛はんだ
- 6a:はんだフィレット
- 7:回路
- 11:回路基板


【図 12】



【図 13】



【図14】



2aラント端部

5,シルバーレジスト

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ランドはく離やフィレットはく離を防止する。

【解決手段】 電子部品のリードが挿入される貫通孔 4 を有するランド 2 を備え、貫通孔 4 には導電膜が被覆され、リード 3 とランド 2 とが無鉛はんだ 6 を用いて実装される回路基板において、ランド 2 の半径と貫通孔 4 の半径との差であるランド 2 の幅が、0.4 mm 以上に設定されている。ランド 2 の半径と貫通孔 4 の半径との差であるランド 2 の幅を、ランドの密着力がランドの剥離力よりも大きくなるような幅とした。回路基板 1 が、少なくとも、表面と裏面とに回路配線を有する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000197366]

1. 変更年月日	1999年 4月 1日
[変更理由]	住所変更
住 所	静岡県掛川市下俣800番地
氏 名	静岡日本電気株式会社